
	KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ	Strona 1/4
	FP- TOP - FARBA DO MALOWANIA POSADZEK	Data aktualizacji: 11.01.2016

- 1. Symbol PKWiU:** 24.30.12-50.21
- 2. Kolorystyka:** wg uzgodnień z Klientem
- 3. Norma:** ZN-12-340
- 4. Charakterystyka:** Farba do malowania posadzek stanowi zawiesinę pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywicy rozpuszczalnikowej z dodatkiem środków pomocniczych i uszlachetniających oraz rozcieńczalników organicznych. Posiada wysoką odporność na stałe działanie wody, detergentów oraz czynników atmosferycznych. Farba jest również odporna na krótkotrwałe działanie olejów, smarów oraz rozcieńczonych kwasów i zasad. Powłoka malarska charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia i wysoką odpornością na ścieranie.
- 5. Przeznaczenie:** Do dekoracyjno – ochronnego malowania posadzek na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń oraz do wykonywania wszelkiego rodzaju poziomego znakowania na parkingach, placach, podjazdach, halach produkcyjnych oraz magazynowych.
- 6. Własności wyrobu:**
- | | |
|--|----------|
| □□□czas wypływu (lepkość umowna) mierzona kubkiem Forda
□ 4 mm, [s] | 80 □ 140 |
| □□□gęstość w 20 □C, [g/cm ³] | □ 1,6 |
| □□□czas schnięcia powłoki w temp. 20 □ 2□C,
wilgotność względna powietrza 65 □ 5%, [h],
najwyżej | |
| - stopień 1 | 1 |
| - stopień 3 | 3 |
| □□□zawartość substancji lotnych, [%] wag. | 35 |

	KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ	Strona 2/4
	FP- TOP - FARBA DO MALOWANIA POSADZEK	Data aktualizacji: 11.01.2016

□□□przyczepność powłoki, [stopień], najwyżej	1
□□□krycie jakościowe, [stopień]	1
□□□wygląd powłoki	bez pomarszczeń, zacieków, chropowatości
□□□zalecana ilość warstw	1
□□□okres gwarancji od daty produkcji, [miesiące]	12

Limit zawartości LZO kat. A/i/FR: 500g/l

Max: 500 g/l

7. Stosowanie:

□□□ podłoże: Podłoże przed malowaniem powinno być odpowiednio przygotowane

tj.: suche, odtłuszczone, odpylone, odkurzone oraz pozbawione zanieczyszczeń mechanicznych. Usunąć zarówno luźne elementy jak i złuszczenia starej powłoki oraz inne zanieczyszczenia mogące ograniczyć przyczepność farby.

□□□ metody nakładania: Farba może być nakładany pędzlem, wałkiem, metodą natrysku pneumatycznego, bądź hydrodynamicznego.

Przy jednokrotnym malowaniu, bez rozcieńczania, uzyskuje się grubość warstwy na sucho około 40 – 60 μm.

8. Przygotowanie farby :

Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć.

9. Rozcieńczalnik :

Do wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych produkcji SiD Coating's.

Rozcieńczalnik do mycia aparatury: jak wyżej.


10. Wydajność:

Przy jednokrotnym malowaniu 9 -12 m² z 1 litra.

SiD Coating's

Proste rozwiązania

UL. KOPERNIKA 44/4 □ 43-100 TYCHY □ tel./fax (048) 32 748-30-32 www.sidcoatings.pl
e-mail: biuro@sidcoatings.pl

	KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ	Strona 3/4
	FP- TOP - FARBA DO MALOWANIA POSADZEK	Data aktualizacji: 11.01.2016

11. Warunki malowania :

- temperatura podłoża nie niższa niż 5 °C i nie wyższa niż 35 °C,
- wilgotność względna powietrza najwyżej 65 ± 5 %
- temperatura otoczenia nie niższa niż 5 °C i nie wyższa niż 35 °C.

12. Czas schnięcia :

w temp. 20 ± 2 °C i przy wilgotności względnej powietrza 65±5%

stopień 1 - najwyżej 1 h stopień

3 - najwyżej 3 h

13. Czas do nakładania kolejnej warstwy :

w temp. 20 ± 2 °C, co najmniej 6 h

14. Czas pełnego utwardzenia powłoki :

w temp. 20 ± 2 °C - 3 doby

Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmianą temperatury, wilgotności powietrza, warunków wentylacji, ilości warstw i grubości powłoki.

15. Warunki BHP i ppoż.:

Ze względu na lotne i palne składniki zawarte w wyrobie, należy

przestrzegać zasad i przepisów BHP i ppoż. zawartych w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

16. Przechowywanie:

Miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła w temperaturze +5±30°C.

Informacje i zalecenia podane w karcie informacji technicznej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.

SiD Coating`s s.c.

Ul. Kopernika 44/4 43-100 Tychy biuro@sidcoatings.pl


www.sidcoatings.pl

tel. +48 32 747 88 13

fax. +48 32 747 88 78

SiD Coating's
Proste rozwiązania

UL. KOPERNIKA 44/4 □ 43-100 TYCHY □ tel./fax (048) 32 748-30-32 www.sidcoatings.pl
e-mail: biuro@sidcoatings.pl

	KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ	Strona 4/4
	FP- TOP - FARBA DO MALOWANIA POSADZEK	Data aktualizacji: 11.01.2016